

PRODUCT DATA

THINNER 22

OMSCHRIJVING

Oplosmiddel op basis van aromatische koolwaterstoffen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Sterk verdunningsvermogen.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Verdunnen van synthetische lakken en vernissen bij airlessapplicatie, ontvetten van de meeste metalen en houtsoorten. Reinigen van "spatten" acrylaatverven of acrylaatfixeermiddelen (bijv. op glas).

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kleur: | Kleurloos |
| Massa: | 0,87 g/cm ³ |
| Vlampunt: | > 41°C |
| VOC-gehalte: | 1150 g/l |
| Kooktraject: | 160 - 180 °C |
| Kb-waarde: | > 90 |
| Aromaatgehalte: | > 99% |

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Thinner 22 is het enige aangewezen verdunningsmiddel voor Primer 44, Fassiclor, Galva-prim, Vernac, Vernac Satin.

Op ondergronden die niet door Thinner 22 aangetast worden (bijv. glas, moffellakken) kunnen spatten van acrylaatimpregneringsproducten (bv. Pegafix, Parafix) en acrylaatverven makkelijk weggewreven worden met een doek gedrenkt in Thinner 22.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com