

## Productomschrijving

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** is een matte, isolerende muurverf met hoge schrobbestendigheid. Niet opglanzend.

## Gebruik

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** is een isolerende muurverf. Zij voorkomt het doorbloeden van in water oplosbare vlekken zoals nicotine, inkt, enz.

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** doet tegelijkertijd dienst als primer en als afwerking.

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** is een matte verf die niet opglanst. Zij kan ideaal toegepast worden op muren in lokalen onderhevig aan scheerlicht of invallend licht.

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** is een niet poreuze verf die op zeer diverse ondergronden kan toegepast worden zoals pleister, beton, geplamuurde ondergronden, glasvezel, enz.

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** is een spanningsarme verf die zonder risico van onthechting ten gevolge van spanningsverschillen kan toegepast worden op oude verflagen.

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT**: de kans op barstvorming op acrylaatkit is, gezien zijn soepelheid, zeer gering.

## Ondergronden

**MAGNACRYL PRESTIGE MAT** kan binnen toegepast worden op droge, coherente en propere ondergronden.

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Nieuwe ondergronden

- Niet of slecht hechtende delen en stof verwijderen door afborstelen of reinigen.
- Een eerste laag **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** aanbrengen, verdund met 5 tot 10% water of een laag **MAGNAPRIM FIX** aanbrengen.

#### Reeds geschilderde ondergronden

- In goede staat: reinigen, oude glanzende verflagen ontglanzen.
- In slechte staat:
  - Niet hechtende delen verwijderen, scheuren openen en herstellen met **STEREO UNIFIX**.
  - De herstelde delen gronden met een eerste laag **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** verdund met 5 tot 10% water of een laag **MAGNAPRIM FIX**.
  - Op weinig coherente en sterk zuigende ondergronden 1 laag **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** aanbrengen, verdund met 5 tot 10% water of een laag **MAGNAPRIM FIX** verdund met 5 tot 10% water.

#### Afwerking

- 1 of 2 lagen **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** onverdund aanbrengen tot volledige dekking.

Opmerking 1: **Ondergronden met wateroplosbare bestanddelen (nicotine vlekken, inkt, ...):** Volgende richtlijnen dienen in acht genomen te worden: Het is noodzakelijk 2 onverdunde lagen aan te brengen met een minimale intervaltijd van 24 uur om geen doorbloeding te bekomen. Er kan ook gewerkt worden met **DIALPRIM** als isolerende grondlaag.

Opmerking 2: **Om een mooi decoratief aspect te bekomen:**

- gelieve het rendement van  $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{L}$  te respecteren
- gelieve een vachtrol met haarlengte(poolhoogte) van  $\pm 12 \text{ mm}$  te gebruiken

# MAGNACRYL PRESTIGE MAT

Niet opglanzende muurverf met mat aspect, op basis van 100 % acrylaat  
voor binnen

## Verwerking van het product

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 1 u
  - Overschilderbaar 6 u
- 24u indien besmet met wateroplosbare vlekken.

### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C – max. 30°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

### Verwerking en verdunning

- borstel, rol Gebruiksklaar
- Spuit Gelieve ons te raadplegen

### Reiniging materiaal

- Water

## Samenstelling

- Bindmiddel(en) 100 % acrylaat
- Pigment(en) Titaandioxide en stabiele minerale vulstoffen.
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 61% ± 2  
In volume: 43% ± 2
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/a) :  
30 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

## Eigenschappen

- Aspect Mat
- Kleur Wit + 3 basissen: AW, AM en AC.
- Bijkleuren Via de **TRIMETAL ACOMIX kleurenmengmachine**.
- Densiteit bij 20°C 1,45 ± 0,05
- Theoretisch rendement ± 10 m<sup>2</sup>/l per laag (naargelang de zuigkracht en ruwheid van de ondergrond)
- Din EN 13300 natte slijtvastheid : klasse 1  
dekkend vermogen : klasse 2  
glansgraad : mat  
korrelgrootte : fijn ≤ 100µ

## Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

## Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**