

## Productomschrijving

**PERMACRYL SATIN** is een lakverf voor decoratie en bescherming op basis van acrylaatharsen in waterige dispersie, reukloos voor binnen en buiten.

## Gebruik

**PERMACRYL SATIN** hecht uitstekend op verschillende voorbereide ondergronden zoals harde PVC, polyester, ceramiek, verzinkt staal, aluminium, cementvezel materialen, beton, hout en derivaten, oude verflagen, enz.

**PERMACRYL SATIN** droogt zeer vlug, is regenvast na 1 uur, wat twee lagen per dag mogelijk maakt.

**PERMACRYL SATIN** is reukloos wat vlugge ingebruikname van de lokalen toelaat.

**PERMACRYL SATIN** toegepast buiten vormt een waterdampdoorlaatbare zijdeglanzende bekleding met vochtregulerende werking.

**PERMACRYL SATIN** is glansvast en niet vergelend, dekt perfect de scherpe kanten en is makkelijk in onderhoud.

## Ondergronden

**PERMACRYL SATIN** mits aangepaste voorbereidingen, is een polyvalente afwerking op de meeste gangbare bouwmaterialen.

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Ongeschilderde ondergrond

- Indien nodig schuren, ontvetten, afwassen en laten drogen
- Hout en derivaten binnen : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** (zie technische fiche)
- Hout en derivaten buiten : aanbrengen van 1 laag **SILVANOL LM** (zie technische fiche)
- Hydraulische materialen buiten : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** (zie technische fiche)
- Ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **GLOBAPRIM FIX** (zie technische fiche)
- Non-ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER FERRO** (zie technische fiche)
- Exotische houtsoorten : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER NON FERRO** (zie technische fiche)
- Exotische houtsoorten : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche)

#### Oude geschilderde ondergronden in goede staat

- Ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water.

#### Oude geschilderde ondergronden in slechte staat

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren, bijwerken zoals hoger vernoemd en aanbrengen van een laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** (zie technische fiche).

#### Afwerking

- Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL SATIN** tot perfecte dekking.

# PERMACRYL SATIN

## Zijdeglanzende acryllakverf voor houtwerk binnen en buiten

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 1 uur
- Overschilderbaar 6 uur

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

#### Verwerking en verdunding

- borstel en rol Gebruiksklaar
- Spuit Conventioneel: verdund met max. 20% water  
Airless: klaar voor gebruik

#### Reiniging materiaal

- Water eventueel met zeep.

### Samenstelling

- Bindmiddel(en) 100% acrylaatharsen
- Pigment(en) Titaandioxyde en kleurpigmenten
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 55 ± 2%  
In volume: 37 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :  
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

### Eigenschappen

- Aspect Zijdeglans
- Kleur Zie kleurenkaart
- Bijkleuren Via het **TRIMETAL** kleurenmengsysteem
- Densiteit bij 20°C 1,35 ± 0,05
- Theoretisch rendement Circa 10 m<sup>2</sup>/l naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**